



## SCHEMA TECNICA GRANDI OPERE

rev.1/17

### DESCRIZIONE

Pittura superlavabile altamente coprente, con ottimo punto di bianco, eccellente pennellabilità e distensione, piacevole aspetto opaco e vellutato. E' caratterizzata da elevata resistenza agli agenti atmosferici, agli alcali, allo sfregamento e al lavaggio.

### CAMPI DI IMPIEGO

Adatta per qualsiasi supporto sia interno che esterno soprattutto dove sono richieste elevate resistenze allo sporco e al lavaggio e finiture estetiche di pregio.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

Muri già trattati interni: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX opportunamente diluito.

Muri già trattati esterni: procedere come per interni ed imprimere con SOLVEX opportunamente diluito o con CLK opportunamente diluito.

Muri già trattati con pittura a tempera o similare: inumidire la superficie con acqua, raschiare bene ed infine procedere come per muro nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

### APPLICAZIONE

Applicare almeno 2 mani di GRANDI OPERE a pennello, rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

### DILUIZIONE

Aggiungere 30-35% di acqua.

### DATI TECNICI

#### PRODOTTO

#### PESO SPECIFICO

#### VISCOSITA'

#### PH

#### BRILLANTEZZA

#### POTERE COPRENTE

#### ABRASIONE AD UMIDO

#### COLORE

#### SPESSORI CONSIGLIATI

#### NUMERO MANI CONSIGLIATE

#### SOVRAVERNICIABILITA'

#### METODO APPLICATIVO

Pittura superlavabile per interni ed esterni

1,530 ± 0,050 kg/lt

18000 ± 5000 Cps Brookfield a 23°C

7-9

opaco < 10 G.U. 85°

Classe 2

Classe 2

Bianco, tinte di cartella

30÷40 micron secchi per singola mano

2 mani

8-10 ore

Pennello, rullo, spruzzo



**RESA TEORICA**

7-8 mq/lit per 2 strati

**TEMPO DI ESSICCAZIONE (A 23°C)**

**secco al tatto**

1-2 ore

**secco in profondità**

18-24 ore

**LAVAGGIO ATTREZZI**

Con acqua immediatamente dopo l'uso

**STOCCAGGIO**

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.