

# UNIVERSAL

Rev.01/2019

## DESCRIZIONE

Pittura lavabile per interni di facile applicazione con buona copertura e punto di bianco.

## CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente indicata per quelle superfici che richiedono una buona finitura estetica.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

Muri già trattati interni: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX opportunamente diluito.

Muri già trattati con pittura a tempera o similare: inumidire la superficie con acqua, raschiare bene ed infine procedere come per muro nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

## APPLICAZIONE

Applicare almeno 2 mani di UNIVERSAL a pennello, rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

## DILUIZIONE

Aggiungere 20-25% di acqua.

## DATI TECNICI

### PRODOTTO

### PESO SPECIFICO

### VISCOSITÀ

### pH

### BRILLANTEZZA

### POTERE COPRENTE

Pittura lavabile idrorepellente per interni

1,640 ± 0,050 kg/lit

17000 ± 4000 Cps Brookfield a 23°C

7-9

Opaco < 10 G.U. 85°

Classe 3

**ABRASIONE A UMIDO**

**COLORE**

**SPESSORI CONSIGLIATI**

**NUMERO DI MANI CONSIGLIATE**

**SOVRAVERNICIABILITÀ**

**METODO APPLICATIVO**

**RESA TEORICA**

**ESSICCAZIONE A 23°C**

**Secco al tatto**

**Secco in profondità**

Classe 4

Bianco

40÷50 micron secchi per singola mano

2 mani

8-10 ore

Pennello, rullo, spruzzo

4-5 mq/lit per due strati

1-2 ore

18-24 ore

**LAVAGGIO ATTREZZI**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**STOCCAGGIO**

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.